

МОДЕЛЬ: T-875 с байонетными крышками

РАЗМЕРЫ: мм

ТИП: АКБ с жидким электролитом

ЦВЕТ: Насыщенный красно-коричневый

МАТЕРИАЛ КОРПУСА: Полипропилен



СПЕЦИФИКАЦИЯ

BCI GROUP SIZE	Модель	Емкость (А) мин		Емкость (В) Ач		Тип терминалов	Габариты (С) (мм)			Вес, кг
		@25 А	@56 А	5ч	20ч		Д	Ш	В (F)	
8V БАТАРЕЯ ГЛУБОКОГО ЦИКЛА РАЗРЯДА - с T2 Technology™										
GC8	T-875	295	117	145	170	1, 2, 3	264	181	276	29

- A.** Время в минутах при разряде постоянным током при 80°F (27°C) и до напряжения 1.75 В/эл. Указано максимальное значение.
- B.** Емкость в Ач при разряде постоянным током при 80°F (27°C) за 20 часов и 86°F (30°C) за 5 часов до 1.75 В/эл. Указано максимальное значение.
- C.** Габариты основаны на максимальных значениях. Габариты могут отличаться в зависимости от типа ручки или борна. Батареи следует устанавливать с мин. отступами 5 дюймов (12.7мм).
- F.** Размеры от дна батареи до ее самой высокой точки. Значения высоты могут отличаться в зависимости от типа борна.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДУ

НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА (при T +25°C)			
Напряжение спс-мы	8V	24V	48V
Дневной заряд	9.87	29.6	59.2
Холостого хода	8.80	26.4	52.8
Уравнивающий заряд	10.33	31.0	62.0

Не устанавливать и не заряжать АКБ в закрытых и неventилируемых помещениях. Постоянный избыточный заряд аккумулятора может существенно сократить срок его службы.




ПОПРАВКА НА ТЕМПЕРАТУРУ

0.028 В/эл.-т на каждые 5.55°C выше или ниже 25°C (добавить 0.028 В/эл.-т на каждые 5.55°C ниже 25°C и вычесть 0.028 В/эл.-т на каждые 10°C ниже 25°C)


РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура	Саморазряд
-20°C to +45°C. При температуре ниже 0°C поддерживать состояние заряда более, чем на 60%	5 – 15% в месяц в зависимости от температуры хранения


ТИПЫ ТЕРМИНАЛОВ

1	ELPT	Низкопрофильный на подложке
	<p>Высота (мм) 31</p> <p>Момент затяжки(Нм) 10.7 – 11.9</p> <p>Размер болта 5/16 – 18</p>	
2	ENPT	Высокопрофильный на подложке
	<p>Высота (мм) 38</p> <p>Момент затяжки(Нм) 10.7 – 11.9</p> <p>Размер болта 5/16 – 18</p>	
3	EAP	Автомобильный на подложке
	<p>Высота (мм) 24</p> <p>Момент затяжки(Нм) 5.6 – 7.9</p>	

ГАБАРИТЫ БАТАРЕИ (с терминалом ELPT), мм



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ TROJAN T-875



ЗАВИСИМОСТЬ ЁМКОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ



MASTER DISTRIBUTOR